


高強度ピアノ線



高強度ピアノ線 (SWP-H) の特徴

- ◆ JIS G 3522 ピアノ線B種以上の引張強さを有する鋼線です。
- ◆ ピアノ線B種を超える「高強度」と「靱性」を兼ね備えた鋼線です。
…ばねの高強度化による軽量化が図れます。
- ◆ 高炭素タイプと高シリコンタイプがあります。
…高シリコンタイプは耐熱性に優れます。



■高強度ピアノ線(SWP-H)の仕様と標の荷姿

線径 (mm)	公差 (mm)	引張強さ (N/mm ²)	標準の荷姿	
			釜径(mm)	質量(kg)
0.80	+0 -0.010	2600 ~ 2850	400	40
0.90	+0 -0.010	2500 ~ 2700		
1.00	+0 -0.010	2450 ~ 2650		
1.20	+0 -0.015	2400 ~ 2600	550	125
1.40	+0 -0.015	2350 ~ 2550		
1.60	+0 -0.015	2300 ~ 2500		
1.80	+0 -0.015	2260 ~ 2460		
2.00	+0 -0.015	2210 ~ 2410		
2.30	+0 -0.020	2160 ~ 2360		
2.60	+0 -0.020	2160 ~ 2360	750	140
2.90	+0 -0.020	2110 ~ 2310		
3.20	+0 -0.020	2060 ~ 2260		
3.50	+0 -0.030	1960 ~ 2160		
4.00	+0 -0.030	1960 ~ 2160		
4.50	+0 -0.030	1910 ~ 2110	750	140
5.00	+0 -0.030	1910 ~ 2110		

※中間にある線径については、それより大きい線径の値を用いる。
お客様の用途、加工方法に最適な表面性状及び特性のピアノ線をご提案いたします。
また、特殊なサイズや荷姿についてもご相談ください。

W ジェイ・ワイテックス株式会社

■本社・第一事業所

〒597-0054 大阪府貝塚市堤300番地
TEL(072)436-6802 FAX(072)436-6812

■第二事業所

〒597-0015 大阪府貝塚市堀1丁目12番2号
TEL(072)431-1304 FAX(072)431-1939

■関東事業所

〒321-0155 栃木県宇都宮市西川田南2丁目5番12号
TEL(028)658-0511 FAX(028)658-0561

■大阪支店

〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町3丁目4番10号 野村ビル8階
TEL(06)6125-1861 FAX(06)6125-1869

■東京支店

〒104-0031 東京都中央区京橋2丁目5番18号 京橋創生館11階
TEL(03)5159-5331 FAX(03)5159-5006

■名古屋支店

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅2丁目35番22号 メビウス名古屋ビル3階
TEL(052)569-2685 FAX(052)569-2686

■広島営業所

〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀15番10号 セントラルビル8階
TEL(082)224-2766 FAX(082)224-2788

■HEAD OFFICE:

300 TUTUMI, KAIZUKA, OSAKA 597-0054, JAPAN
TEL:+81-72-436-6802 FAX:+81-72-436-6812

■SALES DEPT. OSAKA BRANCH:

NOMURA BUILDING 8FL
4-10 HONMACHI 3-CHOME, CHUO-KU, OSAKA 541-0053, JAPAN
TEL:+81-6-6125-1861 FAX:+81-6-6125-1869

■SALES DEPT. TOKYO BRANCH:

KYOBASHI SOUSEIKAN 11FL
5-18 KYOBASHI 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-0031, JAPAN
TEL:+81-3-5159-5331 FAX:+81-3-5159-5006

■SALES DEPT. NAGOYA BRANCH:

MOBIUS NAGOYA BUILDING 3FL
35-22 MEIEKI 2-CHOME, NAKAMURA-KU, NAGOYA 450-0002, JAPAN
TEL:+81-52-569-2685 FAX:+81-52-569-2686

■HIROSHIMA SALES OFFICE:

CENTRAL BUILDING 8FL
15-10 HATCHOBORI, NAKA-KU, HIROSHIMA 730-0013, JAPAN
TEL:+81-82-224-2766 FAX:+81-82-224-2788